

ООО «Газпромнефть - СМ»
Россия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А



Паспорт качества № 8592

Масла для гидрообъемных и гидромеханических передач марки «А»



№ РОСС RU.Н002.Н01720,
срок действия с 26.12.2011
по 25.12.2014, выдан органом
по сертификации Научно-
технический фонд
"Сертификационный центр
"Контстанд"

СТО 84035624-013-2009 с изм. №1

Дата изготовления **02.03.12**

Дата фасовки **02.03.12**

Резервуар **Е-3-4**

Партия № **1-101**

Количество, тонн **26,0**

Вид тары **бочки**

Наименование показателя	Норма по НД	Фактически
Вязкость кинематическая, мм ² /с:		
- при 40 °С	30,0-45,0	38,2
- при 100 °С	не менее 6,5	6,96
- при минус 20 °С, не более	2100	1282
Температура вспышки, в открытом тигле, °С, не ниже	175	201
Температура застывания, °С, не выше	минус 40	минус 43
Массовая доля воды, %	отсутствие	отсутствие
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	отсутствие
Испытание на коррозию стальных пластинок марок 40 или 50 по ГОСТ 1050-74	выдерживает	выдерживает
Масс. доля активных элементов, %, не менее:		
- кальций	0,16	0,174
- цинк	0,08	0,101
Стабильность в приборе ДК-НАМИ - масс. доля осадка после разбавления масла растворителем, %, не более	0,07	0,01
Изменение массы резины УИМ-1 после выдерживания ее в масле в течение 72 ч. при 130 °С, не более	+5,0	+3,6
Склонность к пенообразованию, см ³ , не более:		
- последовательность 1	150	10
- последовательность 2	150	20
- последовательность 3	150	10
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость	Однородная прозрачная жидкость
Плотность при 20 °С, кг/м ³	не норм.	867,0

Заключение: Качество продукции соответствует требованиям СТО 84035624-013-2009 с изм. №1

Изготовитель: ЗАО «Газпромнефть МЗСМ», РФ, 141191, Московская область, г.Фрязино, ул.Озерная, д.ба, по заказу ООО «Газпромнефть - СМ»

Представитель по доверенности № 01-136
Дата выдачи паспорта «05» марта 2012г.



КОПИЯ
ВЕРНА

Макарич А.А.
11.03.2012

КОПИЯ ВЕРНА